

SCHEMA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET (05/12)

Articolo / Article : **NAVIGATOR FR**

Utilizzo / Use: Per rivestimento di imbottiti interni ed esterni / Interior and Exterior Upholstery

Peso / Weight	UNI EN ISO 2286-2	Gr / M2	760 +/- 3%
Composizione / Composition	P.V.C. Plastificato a norma CE stabilizzato alla radiazione UV con l'aggiunta di antiossidanti ed antimuffe su poliestere (PES) di 70/80 Gr/M2.		
Altezza Rotoli / Width		Cm.	138 - 140
Lunghezza Rotoli / Rolllength		Mtl. / Rm	30
Spessore / Thickness		Mm.	1,1 +/- 0,10
Finissaggio / Finish	Dispersione acquosa di interpolimeri acrilici e poliuretanic		

			VALORI OTTENUTI OBTAINED VALUES
Resistenza alla lacerazione Tear strength	UNI 8279 Metodo del trapezio	N	Ordito / Lengthwise: 89 (cm.5x20) Trama / Crosswise: 96 (cm.5x20)
Carico di rottura Tensile strength	UNI 8639 Metodo su striscia	N	Ordito / Lengthwise: 360 (cm.5x20) Trama / Crosswise: 270 (cm.5x20)
Allungamento di rottura Elongation at break	UNI 8639 Metodo su striscia	%	Ordito / Lengthwise: 92 Trama / Crosswise: 210
Reazione alla luce UVA UVA Resistance	UNI 7097 / 72 Lampada artificiale / Artificial lamp XENOTEST 150W (HARRAU) Luce / Light XENNON 1500W		Dopo 150 ore di esposizione nessuna sensibile variazione. No variation after 150 hours of exposition
Resistenza al fuoco secondo le norme Flame retardancy according to	9175 FA-1/94 (IIM) / IMO Res. A. 652 (16) / BS 5852-1		

Nota informativa: 10 N = 1 Kg. - La Scala dei blu va da 1 (pessimo) a 8 (ottimo). La Scala dei grigi va da 1 (pessimo) a 5 (ottimo).

L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto (colore, grana, difetti visibili) e verificare che lo stesso sia adatto all'utilizzo che deve farne. L'eventuale incollaggio dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (supporto, temperatura, umidità, ecc).

Si potrebbero verificare differenze di colore tra partite diverse quindi si consiglia di assicurarsi che il materiale ordinato sia della stessa partita e sufficiente per concludere il lavoro.

Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso.

Non si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato oppure se saranno trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi difetto, dopo essere stato riconosciuto, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del prodotto in questione ma non potranno essere richiesti rimborsi per manodopera o altri danni. Tutti i resi dovranno essere autorizzati per iscritto dal nostro ufficio commerciale.

Per produzioni di colori speciali il lotto d'ordine minimo è di mtl. 300.

NORME DI PULIZIA: Pulire con acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare bene. Non usare solventi, detergenti chimici, pulitrici a vapore.

I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

The end User has to check the product prior to usage, cut or handing and verify that the product is really suitable for the use requested. In case of glueing, the user has to try the product adaptability with the glue he intends to use (the support or backer, different temperatures and humidity). No claims are accepted on manipulated, handled, cut or damaged goods.

Claims must be communicated within 10 days from the date of receipt. Returns are only possible upon written agreement from our commercial staff.

Slight colour differences amongst different lots are possible. Italvipla reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice.

Special colours require a minimum of 300 Meters.

CLEANING INSTRUCTIONS: Clean with mild soap and water at low temperature; rinse gently.

The above mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document.